

Polymeric Grout GR 701 - 708



● مشخصات


پودر بندکشی آماده ایزی فیکس بر پایه سیمان، پلیمرهای پودری، فیلرهای معدنی، پیگمنت‌های رنگی، افزودنیهای اصلاح کننده با روانی بالا برای بندکشی دیوار، کف و سقف در محیط های داخلی و خارجی ساختمان است. این محصول دارای افزودنیهای شیمیایی ویژه‌ای می باشد که باعث افزایش کیفیت، عدم ترک خوردگی، عدم لب پر شدن و دامنه متنوع رنگ می‌شود. از ویژگی های آن میتوان به پایداری بالا و قابلیت رنگ پذیری، مقاومت سایشی و مقاومت در برابر خراش اشاره کرد. با توجه به خواص ضد آب، عدم ترک خوردگی در ضخامت های ۰ تا ۱۰ میلی متر و مقاومت کششی بالا قابلیت اجرا در نمای ساختمان ها، بالکن، حمام و سرویس های بهداشتی را دارا می‌باشد.

● خواص و اثرات

- چسبندگی بسیار زیاد به انواع مصالح
- ایجاد سطح صاف و یکنواخت
- مقاومت زیاد در برابر تنشهای فشاری و خمشی در شرایط استاندارد، ذوب و یخبندان
- استحکام سایشی زیاد
- رفع نشت و نم زدگی درزها
- جذب آب بسیار کم
- قابل عرضه در رنگهای مختلف
- عدم ایجاد ترک در سطح ملات
- سرعت اجرای بالا
- حذف خطای انسانی در اختلاط مواد

● تنوع رنگ

پودر بندکشی ایزی فیکس در ۸ رنگ سفید، کرم، گلبهی، قرمز، طوسی، مشکی، خاکی و قهوه ای عرضه میگردد.



● بسته بندی

پودر بندکشی ایزی فیکس در بسته های ۵ و ۲۰ کیلوگرمی عرضه می‌شود.

● موارد استفاده

جهت بندکشی انواع کاشی، سنگ، سرامیک، موزائیک، سنگ آنتیک و آجر در حمام، آشپزخانه، سالنهای عمومی و نما

● مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصول

عنوان	ویژگی
حالت	پودر
رنگ	رنگهای مختلف
وزن مخصوص	بر حسب رنگ ماده $2,06 - 2,78 \text{ gr/cm}^3$ در آب
قابلیت اختلاط	در آب
ثبات حرارتی	تا ۸۰ درجه سانتیگراد
دمای محیط مصرف	۲۰-۰ درجه سانتیگراد
استاندارد	C928





● روش مصرف

محتوی بسته‌های پودر بندکشی را صرفاً با آب تمیز و عاری از املاح به اندازه دوره مصرف حداکثر ۳ ساعت آماده نمایید. میزان آب برای ساخت ملات بندکشی ۱۵-۲۰ درصد می‌باشد. برای همگن شدن ملات می‌بایست خوب آن را ورز دهید و قبل از شروع بندکشی، سطوح آجری را با آب مرطوب نموده که توسط اساتید مجرب و با قلم‌های مخصوص بندکشی این کار صورت می‌گیرد که در صورت نیاز به تمیز کاری بعد از عملیات بندکشی بلافاصله با برس و پارچه‌های تمیز و خشک می‌بایست انجام پذیرد



● حفاظت و ایمنی

پودر بندکشی ایزی‌فیکس حاوی سیمان است، بنابراین از تنفس گردغبار آن جلوگیری کرده و از آنجائیکه پس از اختلاط با آب تولید قلیا می‌نماید از تماس مستقیم با پوست و چشم پرهیز شود. توصیه می‌گردد در هنگام کار با هرگونه ماده شیمیایی از ماسک، دستکش و عینک ایمنی استفاده شود. در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود.

● انبار داری و عمر نگهداری

- مدت و دمای نگهداری: در دمای ۵ تا ۳۵ درجه قابل نگهداری تا ۶ ماه می‌باشد.
- شرایط نگهداری: در محیط خشک و سرپوشیده دور از نم، رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید.

